

Barniz Marino Brillante Natural



Descripción

Barniz transparente basado en resina sintética y fenólicas con aceites de linaza y Tung para dar un acabado transparente de máxima duración sobre todo tipo de madera en exteriores e interiores.

Características Principales

- Barniz transparente de alta calidad con excelente retención de brillo.
- Buena resistencia al agua salada y dulce.
- Buena resistencia al rayado y a la abrasión.
- Especialmente diseñado para la aplicación en superficie de maderas expuestas a ambientes marinos y costeros.
- Buena resistencia a la exposición de los rayos UV.

Acabado

Brillante.

Color

Transparente.

Viscosidad a 25 °C

68 – 72 KU STORMER.

Rendimiento Teórico

40-50 m² /gal por mano aproximadamente. El rendimiento está supeditado a la porosidad y condiciones de la superficie.

Tiempo de Secado a 25 °C

Al tacto: 3 horas.

Para repintado: 16 horas. Dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco, a una temperatura no mayor a los 35 °C. Los envases se deberían mantener bien tapados.

Presentación

Cuartos de galones (0,950 litros)

Galones (3,79 litros)

Barniz Marino Brillante Natural

Condiciones Recomendadas del Substrato

- Lijar las asperezas e imperfecciones.
- La madera debe estar limpia y seca.
- Las capas previas deberán estar libre de toda contaminación o preferiblemente ser eliminadas mediante lijado antes de la aplicación de Barniz Natural Mate.
- Aplicar preferiblemente con brocha o pistola.
- No usar aceites selladores (aceites de linaza, etc.) debajo del producto.
- Diluya la primera mano con 50%. Aplicar una segunda mano diluida en un 25%. Aplicar la capa final sin diluir.
- Lijar suavemente entre capas.
- Posibilidades de Aplicación:
 1. El barniz se puede aplicar directamente sobre la madera desnuda. Para obtener un buen acabado es recomendable aplicar dos manos de Barniz Natural Brillante, diluidas con un 25% de Solvente Alquídicico, lijado entre capas y luego aplicar una capa final sin diluir.
 2. Para un acabado más duradero, pueden aplicar dos manos de Sellador Concentrado para Madera, diluido con 3 partes de Solvente Laca, lijado entre capas y luego aplicar dos capas de Barniz Natural Brillante, con un máximo de 10% de Solvente Alquídicico.

Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar.

Métodos de Aplicación




Rodillo, brocha o pistola: Se añadirá Solvente Alquídicico, hasta conseguir la viscosidad conveniente de aplicación.

Barniz Marino Brillante Natural

Solvente de Limpieza Lavar los utensilios (brochas, rodillos, pistola, etc.) con Solvente Alquidico.

Indicaciones de Seguridad Ver ficha de seguridad del producto.



-  Inflamable (Temperatura mayor a 93° C)
-  Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
-  Riego moderado para la salud.



Pinturas
Cromas

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.