

Esmalte Sintético Mate (Secamiento Rápido)



Descripción

Esmalte de secado rápido formulado a base de resinas alquídicas cortas y materias primas de excelente calidad que proporcionan un acabado mate y excelente resistencia a la intemperie.

Características Principales

Resina alquídica corta, solventes aromáticos, alifáticos y pigmentos inertes de alta calidad.

Se aplica en todo tipo de superficies metálicas tales como: Rejas, ventanas, maquinarias agrícolas e industriales, unidades de transporte, aplicaciones publicitarias (avisos, vallas) etc.

Tipo:	Esmalte.
Acabado:	Mate.
Colores	Pre empacado.
Viscosidad a 25 °C	65-70 KU STORMER.
Rendimiento Teórico	45-55 m ² por galón dependiendo de la porosidad e irregularidades de la superficie.
Tiempo de Secado a 25 °C	<i>Al tacto:</i> 15 a 25 minutos. <i>Repintado:</i> 6 horas. <i>Curado Total:</i> 7 días. Dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente.
Almacenamiento	Tapar bien el envase. Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
Presentación	Cuartos de galones (0,950 litros) Galones (3,79 litros)

Esmalte Sintético Mate (Secamiento Rápido)

**Condiciones
Recomendadas del
Substrato**

Toda superficie a pintar debe estar libre de cualquier materia contaminante tal como herrumbre, humedad, grasa, aceite, polvo, hongos y en general toda materia que afecte la adherencia de la pintura.

**Instrucciones de
Uso**

Agítese bien antes de usar. Verifique que no haya pintura sedimentada.

**Métodos de
Aplicación**

Brocha, rodillo o pistola diluyendo con Solvente Multiuso a un 5%, 10% y 15% respectivamente, dependiendo de la viscosidad requerida.

**Solvente de
Limpieza**

Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, pistola, etc.) con Solvente Multiuso.

**Indicaciones de
Seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir al médico.

Evite la inhalación de sus vapores y el contacto con los ojos.

Utilizar en áreas bien ventiladas.



- Inflamable (Temperatura mayor a 93° C)
- Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y presión elevada.
- Riesgo moderado para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de sus productos sin previo aviso.